

製 品 説 明 書

1. 製品名 : JPO白 MSR-GR 110WS

鉄道車両用不燃認定取得 ステッカー用粘着フィルム

2. 構成図

表面基材	—— ポリオレフィン系(裏グレー色)
粘着剤	—— アクリル系強粘再剥離タイプ
セパレーター (剥離紙)	—— 白色両面ポリラミ上質

3. 特徴・用途

- ・ (社)日本鉄道車両機械技術協会 鉄道車両用材料燃焼試験「不燃性」認定品※
 メラミン化粧板 : 車材燃試22-706K
 強化ガラス : 車材燃試23-707K
 ※ ラミネート材「PET-J」との組み合わせによる不燃性認定です。「PET-J」以外のラミネート材との組み合わせにつきましては、認定対象外となりますので、ご注意ください。
- ・ 表面が白色、裏面がグレー色にて高い遮光性と隠蔽性を持っています。
 広告掲載期間は剥がれにくく、剥離後の糊残りが少ない再剥離強粘タイプの
 粘着剤を使用していますので、鉄道車内広告ステッカーに最適です。
 被着体の一時的な隠蔽を要する販促のステッカーにも適しています。
- ・ 焼却時にダイオキシンの発生が少ない、非塩ビ素材の環境対策製品です。
- ・ UVオフセット印刷適性が良好です。

4. 粘着力データ

試験項目	測定値	測定方法
粘着力 対 SUS 180° ピール	4.96 N/10mm	JIS Z-1529
粘着力 対 PE 180° ピール	1.32N/10mm	
粘着力 対ガラス 180° ピール	5.40N/10mm	
保持力	3600 秒 NC※	JIS Z-0237(※NC=ズレなし)
ボールタック	No.8	J.Dow 法 JIS Z-0237
再剥離性 ガラス	糊残りなし	23℃貼付 1 週間後に剥離し糊残り程度を評価

※ 表内の数値は実測値の一例であり規格値・保証値ではありません

丸昌化学工業株式会社

大 阪 本 社 : 〒540-0012 名古屋支店 : 〒450-0003 福岡支店 : 〒811-2207 東京営業所 : 〒181-0002	大阪市中央区谷町四丁目5-9 大阪屋谷町アークビル9F 名古屋市中村区名駅南4-1-31 福岡県粕屋郡志免町南里4-15-23 東京都千代田区神田和泉町1-2-7 SK千代田ビル402	TEL 06-6942-2380 TEL 052-571-2891 TEL 092-936-8277 TEL 03-5823-7810
---	---	--